


Producteur : GSM AQUITAINE - MAINE DE BOIXE Utilisateur : INTERNE
Granulats : CALCAIRE 0/20
Péetrographie : Roche massive calcaire
Elaboration : CONCASSE

Partie normative										
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage										
Classe granulaire		Norme					Catégorie			
0	20	Norme Graves Non Traitée NF EN 13285					GNT 0/20 UF 12 LF 4 G A (05/01/2004)			

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	W	VB0/D
Etendue e										
V.S.S.+U										1.50
V.S.S.	12.0	35.0	40.0	50.0	65.0	85.0	99.0	100.0		1.00
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	22.0	35.0	55.0	85.0	100.0		
V.S.I.-U										
Ecart-type max										

Partie informative										
Résultats de production										
	du 06/07/10 au 12/07/10									
	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	W	VB0/D
Maximum	11.1	14.8	19.2	27.8	41.4	72.8	97.4	100.0	7.0	0.90
Xf+1.25xEcart-types	11.2	14.7	19.2	27.7	41.4	83.7	97.4	100.0	7.5	0.83
Moyenne Xf	10.7	14.6	19.2	27.7	41.4	70.5	97.4	100.0	6.3	0.82
Xf-1.25xEcart-types	10.2	14.5	19.2	27.7	41.4	57.4	97.4	100.0	5.2	0.81
Minimum	10.2	14.4	19.1	27.6	41.3	68.2	97.3	100.0	5.6	0.75
Ecart-type	0.39	0.07	0.00	0.01	0.01	10.53	0.00	0.00	0.90	0.010



Mr LALANNE