

Producteur : GSM AQUITAINE - LA ROCHETTE

Granulats : CALCAIRE 0/31.5

Péetrographie : Roche massive calcaire


Elaboration : CONCASSE

Utilisateur : INTERNE

Partie normative											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire		Norme						Catégorie			
0	31.5	Norme Graves Non Traitée NF EN 13285						GNT 0/31.5 UF 12 LF 4 GA			

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	W	VB0/D
Etendue e											
V.S.S.+U											
V.S.S.	12.0	20.0	35.0	40.0	50.0	65.0	85.0	99.0	100.0		1.00
V.S.I	4.0	0.0	10.0	15.0	22.0	35.0	55.0	85.0	100.0		
V.S.I-U											
Ecart-type max											

Partie informative											
Résultats de production											
	du 30/08/11 au 12/12/11										
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	W	VB0/D
Maximum	9.8	13.2	16.4	21.6	31.4	51.6	75.3	98.9	100.0	6.1	0.97
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13.1	16.4	22.2	32.4	51.0	75.2	99.1	100.0	6.3	1.01
Moyenne Xf	7.6	10.7	14.0	20.0	29.9	46.6	71.9	98.6	100.0	5.0	0.78
Xf-1.25xEcart-types	5.3	8.4	11.6	17.7	27.4	42.2	68.5	98.1	100.0	3.7	0.55
Minimum	5.3	8.3	11.2	17.4	26.8	43.1	69.0	98.2	100.0	4.1	0.52
Ecart-type	1.84	1.86	1.93	1.78	2.01	3.52	2.71	0.38	0.00	1.00	0.180



Mr LALANNE