



Fait le :

A :

Composition

Centrale : ANGOULEME

Tel :

Fax :

Client :

Chantier :

Produit**Artevia Relief VASCO C25/30 D12**

D0223M00B0

Caractéristiques techniques

| | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|------|
| Dmax | : 12.5 | Liant équ. | : | 330 |
| Consistance | : S3 100 a 150 mm | Eau efficace | : | 158 |
| Résistance garantie | : 25 MPa Cylindre | Eau eff / liant équ. | : | 0.48 |
| Classe d'exposition | : XF2 (F) | A dans liant équ. | : | 0 |
| Classe de chlorure | : 0.40 | Dosage mini | : | 330 |
| E/C maxi | : 0.55 | Dosage demandé | : | |
| | | G/S | : | 2.21 |

| Type | Constituant | Libellé | Quantité (kg/m ³) | Quantité (% ou litre) |
|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Ciments 1 | II42L LC | CEM II/A-LL 42.5R CP2 La Courroie | | |
| Sables 1 | 0/2 STMICH | 0/2 r St Michel de Rieufret (A) | | |
| Sables 2 | 0/4 MONTG | 0/4 r AUDOIN MONTGUYON | | |
| Gravillons 1 | 6/12 FRAIG | 6/12 c ST FRAIGNE | | |
| Adjuvants 1 | AIR 104 | MasterAir 104 (EX-Micro Air 10) | | 0.05 |
| Adjuvants 2 | TECHNOFLOW | SIKAPLAST TECHNO FLOW | | 0.50 |
| Eaux 1 | EAU DECANT | EAU DECANTEE | | 225.00 |
| TOTAL | | | | |

Observations :

Le Responsable Qualité,



Fait le :

A :

Composition

Centrale : BARBEZIEUX

Tel :

Fax :

Client :

Chantier :

Produit**Artevia Relief ASTRE C25/30 D20 S3
D0225A00C0****Caractéristiques techniques**

| | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|------|
| Dmax | : 20.0 | Liant équ. | : | 300 |
| Consistance | : S3 100 a 150 mm | Eau efficace | : | 134 |
| Résistance garantie | : 25 MPa Cylindre | Eau eff / liant équ. | : | 0.45 |
| Classe d'exposition | : XF2 (F) | A dans liant équ. | : | 0 |
| Classe de chlorure | : 0.40 | Dosage mini | : | 300 |
| E/C maxi | : 0.55 | Dosage demandé | : | |
| | | G/S | : | 2.33 |

| Type | Constituant | Libellé | Quantité (kg/m³) | Quantité (% ou litre) |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Ciments 1 | II42L LC | CEM II/A-LL 42.5R CP2 La Couro | | |
| Sables 1 | 0/2 STMICH | 0/2 r St Michel de Rieufret (A | | |
| Sables 2 | 0/4 MONTG | 0/4 r AUDOIN MONTGUYON | | |
| Gravillons 1 | 12/20 FRAI | 12/20 c ST FRAIGNE | | |
| Adjuvants 1 | AIR 104 | MasterAir 104 (EX-Micro Air 10 | | 0.05 |
| Adjuvants 2 | OPT 100 | Optima 100 | | 0.40 |
| Eaux 1 | EAU DECANT | EAU DECANTEE | | 200.00 |
| TOTAL | | | 2 131.35 | |

Observations :

Le Responsable Qualité,