

Producteur : CDMR Carrière de Aussac

Granulats : 0/31.5 P

Pétrographie : calcaire

Elaboration : concassé

Classification GTR R21

Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10

Indice de Concassage IC 100

Produit non gélif F<4

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7

Catégorie

Catégorie c

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB	MB0D	F	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e	6									20		10							
Incertitude U	2									3		2	1			0.15			
V.S.S.+U	12.0									81		100				1.2			
V.S.S.	10.0									78		99				1.0			
V.S.I.	4.0									58		89	98	100					
V.S.I.-U	2.0									55		87	97						

Partie informative

Résultats de production

du 04/04/22 au 06/12/22

du 20/08/21 au 19/09/22

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB	MB0D	F	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	9.0	11	15	23	37	51	67	72	77	89	99	100	100	3.3	0.6		29	59	31
Xt+1.25xEcart-types	8.8	11	14	19	30	40	57	63	74	85	100	100	100	2.9					
Moyenne Xt	6.7	8	11	15	24	32	48	54	69	78	97	100	100	2.3	0.5	0.8	29	57	28
Xt-1.25xEcart-types	4.7	6	7	10	17	24	38	45	63	71	95	100	100	1.6					
Minimum	4.2	5	7	11	19	26	40	47	63	64	90	100	100	1.4	0.3		27	52	25
Ecart-type	1.62	1.9	2.5	3.4	4.9	6.6	7.7	7.3	4.7	5.5	2.0	0.0	0.0	0.50	0.10		1.0	2.0	2.0
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	18	17	11	1	6	6	

