

# CALCAIRE 4/12.5

**Producteur : GSM AQUITAINE - MAINE DE BOIXE Utilisateur : INTERNE**
**Pétrographie :** Roche massive calcaire

**Elaboration :** CONCASSE

*Annule et remplace la version du 01/07/2022*

## Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*
**Norme**
**Catégorie**
**Classe granulaire**

4	12.5
---	------

**NORME NF P 18545 Article 10**
**Code A sauf LA B et WA24 D**


	0.063	2	4	9	12.5	18	25	FI	MBf	W
Etendue e				15	30	15				
V.S.S.+U	4.3	6	20	76	100	100		24.0		
V.S.S.	4.0	5	15	70	99	100	100	20.0	10.00	
V.S.I.	0.0	0	0	40	84	98	100			
V.S.I.-U	0.0	0	0	34	79	97				
Ecart-type max				9.09						

## Partie informative

*Résultats de production*

du 13/07/22 au 14/12/22

	0.063	2	4	9	12.5	18	25	FI	MBf	W
Maximum	1.2	3	14	69	94	100	100	18.3		13.8
Xf+1.25xEcart-types	0.8	2	8	67	93	100	100	17.7		12.9
Moyenne Xf	0.4	1	4	58	89	100	100	15.9	3.33	11.1
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	1	49	85	100	100	14.1		9.4
Minimum	0.1	0	1	42	84	100	100	14.6		8.1
Ecart-type	0.29	0.7	2.6	7.2	3.0	0.0	0.0	1.40		1.40
Nombre de résultats	34	34	34	34	34	34	34	6	1	34


**R. POIRIER**
