

# AQUAPRIM *microcolor*

IMPRESSION UNIVERSELLE MICROPORÉEUSE  
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE DISPONIBLE  
DANS LA TEINTE DE LA FINITION

Fiche n°1204 – SSC02  
NOVEMBRE 2015



## CLASSIFICATION:

AFNOR NF T 36-005 : famille 1, classe 7 b2

## DÉFINITION :

Impression microporeuse universelle, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

## DESTINATION :

Destinée à l'impression des supports usuels du bâtiment : enduit ciment et dérivés, plâtre et dérivés, bois sans tanin, etc. (voir tableau).

## PROPRIÉTÉS :

Très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Fixe efficacement les surfaces farinantes, supprime les embus, contenant un inhibiteur de corrosion ne laisse pas transparaître les taches de rouille sur les têtes de vis, de clous et constitue une excellente sous-couche pour les peintures glycéroptaliques ou acryliques. **AQUAPRIM MICRO** disponible dans le ton de la finition, améliore considérablement l'opacité des systèmes de peinture. Recouvrable dans la journée par finition glycéroptalique, alkyde uréthane, acrylique, etc. Sans odeur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Liant :** Résines acryliques en dispersion aqueuse

**Aspect :** Mat velouté

**Couleur :** Blanc, et 4 bases.

**Extrait sec :** 62 % pondéral      45 % volumique

**Densité :** 1,42 (blanc)

**Rendement :** 10 m<sup>2</sup>/l

**Séchage :** Sec : 1 heure\*

Ponçable : 2 heures\*

Recouvrable : 2 heures\* par finition aqueuse

4 heures\* par finition solvantée

\* Selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie.

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

**Application** Une couche sur fonds préparés et sur ancienne peinture après élimination de toutes parties de mauvaise adhérence.

**Conditions d'application :** Extérieur : température > 5°C Hygrométrie < 80 %  
Intérieur : température > 8°C Hygrométrie < 70 %

**Matériel et dilution :** Brosse mixte – Rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide tissé 5 mm- Pistolet  
Dilution éventuelle : jusqu'à 5% d'eau.

**Nettoyage du matériel :** Eau, aussitôt après usage.

## **PREPARATION DU SUPPORT :**

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n° 59.1** notamment Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

<b>SUPPORTS</b>	<b>PREPARATION</b>
<b>Enduit ciment, béton neuf plâtre et dérivés</b>	Brossage, époussetage 1couche d'. <b>AQUAPRIM micro</b> dilution 5%
<b>Bois et dérivés sans tanin *</b>	Brossage, époussetage 1couche d'. <b>AQUAPRIM micro</b> dilution 5%
<b>Grès cérame, verre, polycarbonate, PVC intérieur</b>	Brossage, époussetage, dégraissage 1couche d'. <b>d'AQUAPRIM micro</b>
<b>Aluminium</b>	Dérochage avec tampon scotchbrite et solution <b>Solution NT330</b> rinçage soigné 1 couche d'. <b>AQUAPRIM micro</b> dilution 0 à 3%
<b>Acier galvanisé, zinc, cuivre, acier electrozingué</b>	Dérochage avec tampon scotchbrite et solution NT 330 rinçage soigné 1couche d'. <b>AQUAPRIM micro</b> dilution 0 à 3%
<b>Anciennes peintures brillantes</b>	Dégraissage, 1couche d'. <b>AQUAPRIM micro</b> dilution 0 à 3%

\* Bois à tanin : utiliser une impression solvantée ou **AQUAPRIM ISOLANT**

## **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :**

**Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par route)

**Conditionnement :** 16L, (blanc) 12L, 3L, 0L75 (blanc et bases)

**Stockage :** 12 mois, en emballage d'origine, fermé, non entamé, à l'abri du gel et des fortes températures  $\geq 35^{\circ}\text{C}$ .

**Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur et sur le site [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie g (selon directive 2004/42/CE)

**Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie g : 30 g/l (2010)

**C.O.V. max. de ce produit :** 12g/l

**Date d'édition : 01/12/15 Date de modification : Novembre 2015**

**SSC02**

Annule et remplace les versions précédentes.

Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73